

# **SMART REPORT**



### **Pellet Faggio**

Committente L'ARTE di Iannone srl

Descrizione Campione Latifoglia

Codice Laboratorio L7364

Campionamento Prelievo casuale di sacchi di pellet integri ad opera del cliente

Quantitativo 15 kg

Preparazione campione Eseguito a norma (ISO 14780:2017) dal Laboratorio Biomasse

Data Emissione Report





### **RISULTATI "ANALISI A NORMA"** (ISO 17225-2)

Parametro	Unità <sup>(1)</sup>	Risultato	Classe <sup>(2)</sup>
Umidità	% t.q.	6.4	A1
Ceneri	% s.s.	0.7	A1
Potere calorifico inferiore	MJ/kg t.q.	17.3	A1
Durabilità meccanica	% t.q.	97.6	A1
Particelle fini	% t.q.	n.d.	-
Massa volumica	kg/m³ t.q.	642	A1
Lunghezza	mm	n.d.	-
Diametro	mm	n.d.	-
Azoto	% s.s.	0.9	В
Cloro	% s.s.	0.03	В
Zolfo	% s.s.	0.01	A1
Metalli pesanti <sup>(3)</sup>	mg/kg s.s.	n.d.	-
Fusibilità ceneri (DT) <sup>(4)</sup>	$^{\circ}\mathrm{C}$	n.d.	-

## SENSORI DI PERFORMANCE - Pellet di legno (Rif. ISO 17225-2)




NON O

Classe B / Classe B /

4.8 kWh/kg Energia 0.7 % Ceneri **97.6 %** Durabilità

### **DISTRIBUZIONE CLASSI DI LUNGHEZZA**



Classi di lunghezza (mm)

#### NOTE

- (1) -- r.q. = analisi riferita al campione tal quale; s.s. = analisi riferita al campione secco.
- (2) Classi di conformità alla norma ISO 17225-2 "Specification of graded wood pellets for commercial and residential applications". *NC* = non conforme.
- (3) ≤ limiti = tutti i metalli (Pb, Hg, Cr, Cu, Ni, As, Cd, Zn) rientrano nei limiti della ISO 17225-2; > limiti = almeno un metallo è fuori norma.
- (4) Temperatura di deformazione delle ceneri (DT) determinata secondo norma ISO 21404:2020.



#### UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Dipartimento D3A

Via Brecce Bianche – 60131 – Ancona – ITALY

Tel: 0712204167 - 0712204297

Email: <u>info@biomasslab.it</u>
Web: <u>www.laboratoriobiomasse.it</u>



Scansiona il QR-code